




#	Échantillon	Description	type	date	# certificat exigences =	% ECC (p. neutralisant) ≥ 85%	% Ca ICP	% Mg ICP	MgCO ₃ % de 0 à 4,9 de 5 à 19,9 20 et plus	CaCO ₃ %	Humidité % ≤ 10%; 5%	Tamis 2 mm % non retenu ≥ 95%; 98%	Tamis 0,150 mm % non retenu ≥ 40% ≤ 65% > 65% (fine)	Efficacité (tamisage) ≥ 73%; 85%	IVA
1	12-47545	Carrière d'Acton Vale Ltée	magnésienne	2012-05-14	187	93,3	33,6	2,41	8,4	83,9	2,71	99,5	49,0	79,3	74,0
2	12-47548	Coopérative des producteurs B.St-L.	magnésienne	2012-05-14	830	91,6	31,7	3,13	10,9	79,1	0,47	99,8	45,6	78,1	71,6
3	12-47659	Graymont (Joliette)	calciq fine	2012-05-28	561	92,8	35,0	1,16	4,0	87,5	0,44	99,9	94,5	97,7	90,7
4	12-47666	Carrière Trois-Rivières	calciq	2012-05-28	797	86,3	33,4	0,51	1,8	83,5	2,48	99,7	41,5	76,4	65,9
5	12-47669	Carrières P.C.M. (1994) inc.	calciq	2012-05-28	804	87,1	33,8	0,52	1,8	84,5	3,89	99,5	40,8	76,0	66,2
6	12-47672	Carrière St-Jacques (N.D.)	magnésienne (800)	2012-05-30	521	92,0	32,9	2,23	7,8	82,2	0,32	99,7	50,9	80,1	73,7
	12-47675	Carrière St-Jacques (N.D.)	magnésienne (801)	2012-05-30		91,8	33,0	2,18	7,6	82,5	0,33	99,2	52,2	80,4	73,8
7	12-47678	Carrière DJL St-Philippe	magnésienne	2012-05-30	727	86,5	30,7	2,38	8,3	76,7	0,52	100,0	52,3	80,9	70,0
8	12-47681	Graymont (Marbleton)	calciq	2012-05-31	172	95,5	37,1	0,58	2,0	92,7	5,48	96,8	55,6	80,3	76,7
	12-47684	Graymont (Marbleton)	magnésienne	2012-05-31		95,3	35,0	2,03	7,1	87,5	2,81	97,5	56,6	81,1	77,3
9	12-47687	Produits Alba Inc.	calciq	2012-06-01	171	96,0	38,2	0,40	1,4	95,5	0,06	99,9	56,5	82,5	79,2
10	12-47690	Entreprises Serge Maltais Ltée	calciq	2012-06-01	273	89,3	35,2	0,36	1,3	88,0	0,12	98,2	45,9	77,3	69,0
11	12-47712	Graymont (Porneuf)	calciq fine (3072)	2012-06-05	190	96,2	38,4	0,19	0,7	95,8	1,44	100,0	91,3	96,5	92,9
	12-47715	Graymont (Porneuf)	calciq fine (3174)	2012-06-05		96,1	38,1	0,19	0,7	95,2	0,09	99,9	68,1	87,2	83,8
12	12-47733	Graymont (Bedford)	calciq fine	2012-06-06	181	97,6	38,7	0,27	0,9	96,6	3,62	100,0	67,8	87,1	85,0
	12-47736	Graymont (Bedford)	magnésienne	2012-06-06		98,5	33,6	3,44	12,0	84,0	4,63	95,2	54,0	78,7	77,6
13	12-47739	Carrière St-Dominique Ltée	calciq	2012-06-06	170	90,1	34,1	1,11	3,9	85,2	1,62	96,2	52,7	78,8	71,0
	12-47742	Carrière St-Dominique Ltée	magnésienne	2012-06-06		90,4	31,2	3,12	10,8	77,9	1,14	97,0	47,7	77,2	69,8
14	12-47745	OMYA(Canada) INC. (ST-ARMAND)	dolomitique	2012-06-07	1292	101,2	22,1	11,37	39,4	55,2	3,52	99,1	49,4	79,2	80,1
15	12-47924	Carrière St-Ferdinand inc.(chester)	dolomitique	2012-06-20	908	85,9	19,1	9,12	31,6	47,7	0,44	99,8	43,3	77,2	66,3


ECC = pouvoir neutralisant en équivalent de carbonate de calcium, IVA = indice de valeur agricole, nd = non disponible

 : valeur dans la limite de l'erreur expérimentale (±2,5%) PN et tamisage

 : valeur dans la limite de l'erreur expérimentale (±5%) % MgCO₃

 : changement de classification requis

 : changement de classification suggéré

 : valeur qui ne rencontre pas les exigences de la norme